

UZIN MAGIC OIL 2K – dvikomponentė alyva

Alyvos ir vaško kombinacija natūralaus sėmenų aliejaus ir vaško pagrindu, kietėjanti sumaišius su kietikliu

PANAUDOJIMAS:

Šlifuotiems ir intensyviai eksploatuojamoms medinėms grindlentėms bei parketui.

Pramoniniam intensyviai eksploatuojamam parketui.

Šlifuoti trisluoksnei arba dvisluoksnei parketlentei.

Tinkama naudoti šildomoms grindims.



Alyvos – vaško kombinacijos dėka medienos paviršiaus poros lieka atviros, mediena kvėpuoja. Nuo vaško priedų paviršius tampa tolygiai aksominis ir matinis. Magic oil priedo kietiklio dėka alyva greitai džiušta ir dėl to tinka naudoti labai intensyviai eksploatuojamose patalpose (restoranuose, viešbučiuose, biuruose, parduotuvėse ir kt.). Grindys gali būti eksploatuojamos pilna apkrova iš karto kitą dieną po alyvavimo. Didelio Magic Oil tankio dėka grindų paviršius tampa optimaliai atsparus nešvarumams ir tuo pranašesnis už lakuotą arba alyvuotą vienkomponentėmis alyvomis.

Tokių grindų nereikia taip intensyviai prižiūrėti, kaip alyvuotų vienkomponentėmis alyvomis. Priežiūra prilygsta lakuotų grindų priežiūrai.

- ✓ Nesudėtingas naudojimas
- ✓ Alyvavimui naudojama metalinė mentelė, kuria paprastai lakuojamos grindys. Voleliu taip pat galima dengti
- ✓ Paryškina medinių grindų spalvą ir struktūrą
- ✓ Atsparumas populiarių buitinių cheminių ploviklių poveikiui
- ✓ Be tirpiklių (GISCODE Ö10)
- ✓ Neslidi (R10 / DIN 55130)
- ✓ Atspari rasai (DIN 53160)
- ✓ Saugi vaikams (EN 71-3 3d.)

Techniniai duomenys

Pakuotė:	skardinė talpa
Pakuotės dydis:	1+2,75 l
Galiojimo laikas:	12 mėnesių
Spalva:	medaus geltona
Išeiga 1 sluoksniui:	25 – 50 ml/m ² (esant 20°C)
Temperatūra darbo metu:	apie 18 - 25°C
Maišymo santykis:	A:B / 10:1
Maksimalus darbo laikas:	2 valandos
Kito sluoksniu dengimas:	maks. po 30 min.
Galimybė vaikščioti ir valyti:	maždaug po 12 valandų

Paviršiaus paruošimas

Medienos paviršių galima pradėti ruošti iš karto po to, kai pilnai išdžiūsta klijai. Pirmiausiai grindys peršlifuojamos su būgnine šlifavimo mašina, naudojant šlifavimo popierių nuo 36 iki 60. Tuomet atliekami glaistymo darbai jei reikia. Vėliau šlifuojama 100 šlifavimo popieriumi. Galutinį šlifavimą rekomenduojama užbaigti 120 šlif. popieriumi. Prieš alyvuojant paviršius turi būti švarus, sausas, nedulkėtas.

Darbas

Pirmiausiai reikia palaukti, kol produktas visiškai aklimatizuosis kambario temperatūroje.

1. Prieš naudojimą indas gerai sukratomas.

2. **Magic Oil 2K** sumaišomas su kietikliu ir tolygiai užtepamas ant grindų metaline glaistykle (puikiai tinka Pallman lakams skirta glaistyklė). Rekomenduojama išeiga 25 – 50m² vienam sluoksniui, priklausomai nuo medienos paviršiaus struktūros bei rūšies ir parketo formos.
3. Praėjus 30 min. perteklius nuimamas poliruojant su žalios spalvos poliravimo padu Pallmann.
4. Išpoliravus pirmąjį sluoksnį, nedelsiant pradedama alyvuoti antrą kartą. Praėjus 30 min., poliruojant žalios spalvos padu nuimamas alyvos perteklius. Po to grindys nupoliruojamos baltos spalvos padu. Paviršiuje neturi likti alyvos sluoksnių.
5. Po 20 min. reikia dar kartą nupoliruoti paviršių baltu padu, kad pasiekti tolygų padengimą.
6. **Degimas voleliu:** Tolygiai paskirstykite alyvą vienu sluoksniu. Išeiga 70-90 gr/m² priklausomai nuo medienos įgeriamumo. Po ~30 min. Surinkite alyvos perteklių mentele.
7. Baigus darbą įrankiai nuvalykite UZIN Clean Box servetėlėmis.
8. Tam, kad būtų garantuota gera grindų išvaizda ilgam, rekomenduojame grindų konservaciją priemone **Magic Oil Care** bei reguliarią priežiūrą naudojant priemonę **Clean**.
9. Pirmąsias 12 valandų po alyvavimo grindų negalima niekuo uždengti.

Svarbu žinoti:

- Rekomenduojama tepti glaistykle mažiausiai du sluoksnius alyvos. Alyvos išeiga gali būti apie 25 – 50 ml/m², priklausomai nuo medienos rūšies, paviršiaus struktūros bei parketo formos.
- Originalioje pakuotėje alyva gali būti saugoma nepradaryta 12 mėnesių. Reikia ją saugoti nuo šalčio. Atidaryta alyva vėl turi būti sandariai uždaroma. Po to rekomenduojama ją greitai sunaudoti.
- Optimalios sąlygos alyvavimui: 18 - 25°C, santykinė patalpų oro drėgmė 35 – 65%. Žema temperatūra ir didelė santykinė patalpų oro drėgmė prailgina džiūvimo periodą, aukšta temperatūra ir maža drėgmė – sutrumpina.
- Tarpelių užglaistymui prieš alyvavimą rekomenduojama naudoti medžio glaistą Pall Joint Filler.
- Praėjus 12 val. po alyvavimo galima jas nelabai intensyviai eksploatuoti.
- Pirmoji alyvuotų grindų konservacija galima ne anksčiau nei praėjus 12 val. po alyvavimo. Reguliarus valymas ir priežiūros priemonės padės grindims išsaugoti ilgaamžiškumą ir patrauklią išvaizdą. Tam reikia naudoti šias Pallman priežiūros priemones: Magic Oil Care (priežiūra) bei Clean (valymas).
- Naudojant ant retų medienos rūšių, gali atsirasti dideli spalviniai kontrastai. Tokiu atveju rekomenduojama iš anksto konsultuotis arba atlikti bandymus mažame plote.
- Rekomenduojama patalpą visą darbo laiką gerai vėdinti.

Produkto ypatybės ir aplinkosauga

Komponentas A: GISCODE Ö10. Nedegus. Bet tam tikromis sąlygomis gali savime užsidegti žr. svarbią pastabą. Komponentas B: Nedegus, žymė Xi: dirginantis. Galimas jautrumo padidėjimas patekus ant odos.

SVARBI PASTABA! Po šlifavimo/poliravimo likusios servetėlės, padai (taip pat ir kita tekstilė) su medžio dulkėmis bei/ar alyvos likučiais gali savaime užsidegti. Jų negalima palikti be priežiūros, juos privaloma po panaudojimo gerai sušlapinti ir laikyti sandariai uždarytus. Išmesti galima tik į uždarus konteinerius.

Susikaupusias šiukšles būtina išmesti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.



Gamintojas: Pallmann | A Brand of UFLOOR Systems. D | JP Coatings GmbH, Im Kreuz 6 | 97076 Würzburg, Vokietija. Tel +49 (0)931 27964-0, Fax +49 (0)931 27964-50.

E-Mail info@pallmann.net, URL www.pallmann.net

Importuotojas: „Geros grindys“, UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius. www.gerosgrindys.lt

