

# UZIN KE 2000 S universalūs klijai lanksčioms dangoms

Klijai lanksčiosioms grindų dangoms. Taip pat universalūs klijai daugumai klijuojamų dangų tipų

Aprašymas: Stiprūs dispersiniai klijai su labai trumpu laukimo ir ilgu darbo laiku. Tinkami naudoti „šlapiuoju“ bei kontaktiniu būdu. Taip pat tinkami daugumai klijuojamų prie pagrindo lanksčiųjų dangų klijavimui. Vidaus darbams, sienoms bei luboms.



UZIN ÖKOLINE



Klijai rekomenduojami klijuoti:

- ✓ Homogenines bei heterogenines PVC dangas
- ✓ Gumines grindų dangas, kaip pvz Noraplan iki 4mm, įskaitant dangas su akustiniais ar kitais paklotais
- ✓ Tekstilės dangas su dauguma pagrindų
- ✓ Vinilines dangas
- ✓ Linoleumą iki 3,2mm storio

KE 2000 S klijai :

- ✓ Bekvapiai
- ✓ Lengvai tepami bei formuojami
- ✓ Trumpo laukimo
- ✓ Ilgo darbo laiko
- ✓ Be tirpiklių
- ✓ EMICODE EC1 R PLUS bei RAL UZ 113 / labai mažai garuoja

Tinkami:

- ✓ Aukšto apkrovimo zonose – komercinės, viešosios paskirties patalpose, pvz. Ligoninėse, prekybos centruose, parduotuvėse, biuruose ir pan.
- ✓ Ant vandeniui šildomų grindų sistemų;

UZIN KE 2000 S užtikrina aukščiausią įmanomą emisijos apsaugą bei sudaro puikias sąlygas sveikam patalpos klimatui. Sertifikuota „Blue Angel“ sertifikatu, kaip itin mažos emisijos gaminys. Taip pat sertifikuotas RAL UZ 113.

## Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų būtina juos pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti dangą. Įsitikinkite, kad gruntas ar išlyginamasis sluoksnis pilnai išdžiūvę.

## Klijavimas:

1. Prieš klijuojant leiskite klėjams aklimatizuotis.
2. Tepkite klėjus ant pagrindo tolygiai naudodami atitinkamą mentelę (žr. lentelę žemiau). Palikite klėjus dalinai pradžiūti. Užtepkite klijų tiek, kiek suspėsėte suklijuoti per darbo laiką. Suklijuokite dangą ir prispausdami (volu) užtikrinkite, kad neliktų oro puslių po danga. Palaukite 20 min ir dar kartą atlikite tą patį, ypač dangos kraštuose.
3. Klijų likučius iš karto nuvalykite šiltu vandeniu.

## Išėigos informacija

Danga	Mentelė	Išėiga, g/m <sup>2</sup>
Lygi vinilo danga ant tankių paviršių	A 5	180 - 200

Lygi vinilo danga	A 1	200 - 280
Lengvai gruoblėta PVC, guminė danga	A 2	250 – 320
Gruoblėta, tekstilinė danga, linoleumas	B 1	320 - 380
Gruoblėta, siūta, austa tekstilinė danga	B 2	450 - 500

### Klijavimo informacija

Ant išlygintų pagrindų, šlapiuoju būdu	Mentelė	Laukimo laikas	Darbo laikas
Vinilo danga	A 5	10 – 20 min.	15 – 25 min.
PVC danga	A 2	15 – 20 min.	20 – 40 min.
Tekstilinė danga	B 1	20 – 30 min.	30 – 45 min.
Siūta, austa tekstilinė danga	B 2	10 – 20 min.	30 – 45 min.

Ant tankių pagrindų	Mentelė	Laukimo laikas	Darbo laikas
PVC danga	A 5	30 – 40 min.	1 – 2 val.

### Svarbios pastabos:

- Nerekomenduojama lanksčių dangų klijuoti nepatyrusiems
- Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Nebijo šalčio iki  $-14^{\circ}\text{C}$ . Atidarius rekomenduojama klijus sunaudoti kuo greičiau.
- Optimalios darbo sąlygos yra  $18^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$ . Pagrindo temperatūra ne mažesnė nei  $15^{\circ}\text{C}$ . Klijuojant linoleumą, patalpos temperatūra turi būti ne mažesnė nei  $20^{\circ}\text{C}$ .
- Senų klijų likučiai privalo būti pašalinti. Jei jų pašalinti nepavyksta paviršių reikia išlyginti minimaliu išlyginamuoju sluoksniu (bent 2mm).
- Klijuojama danga privalo būti aklimatizuota pagal gamintojo reikalavimus.
- Klijuojant prispaudžiant leiskite klijams dalinai pražiūti, paprastai kol iš kreminės spalvos klijai tampa permatomi.
- Ekstremalių (temperatūros, mechaninio poveikio, oro ) sąlygų atveju reikėtų naudoti UZIN KR 430 ar 421 klijus. Pasikonsultuokite su specialistais.
- Klijavimas ant sienų su KE 2000 S itin paprastas. Klijų tepkite su avies kailio voleliu ir panaudokite tinkamą mentelę. Leiskite klijams pradžiūti.
- UZIN KE 2000 S yra patvirtintas kaip laivų statybos gaminys.
- Privaloma laikytis priimtų lanksčiųjų grindų įrengimo normų. Tarkim, DIN 18 356.

### Darbų sauga:

Klijai be tirpiklių. Nedegūs. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvėti pirštines ir akinius. Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Patekus klijams ant odos nuplaukite vandeniu bei muilu. Jei patektų klijai į akis, kuo skubiau jas praskalaukite vandeniu bei pasikonsultuokite su gydytoju. Klijų likučių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Susikaupusias klijų šiukšles reikia išpilti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.

Techninė informacija:

Pakuotė:	plastikinis kibiras.
Pakuotės svoris:	14 kg, 6 kg, 2kg
Galiojimo laikas:	min. 12 mėn.
Spalva:	Kreminė, permatoma
Išeiga:	apie 180-500g/m <sup>2</sup> .
Darbinė temperatūra:	min. 15 <sup>0</sup> C.
Laukimo laikas:	10-45 min.*
Darbo laikas“	~ 120 min.*
Galimos apkrovos po:	24 val.*
Siūlių virinimas po:	24 val.*
Pilnas sutvirtėjimas po:	3 dienų.

\*- esant 20<sup>0</sup>C ir 65% santykinei drėgmei



Gamintojas: Uzin Utz AG, Dieselstrasse 3, 89079 Ulm, Vokietija

Tel: +49 (0)731 4097-0, Fax: +49 (0)731 4097-110

E-mail: [info@uzin-utz.com](mailto:info@uzin-utz.com) URL <http://www.uzin.com>

Importuotojas: „Geros grindys“, UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius. [www.gerosgrindys.lt](http://www.gerosgrindys.lt)