

UZIN KE 418 universalūs klėjai PVC dangoms

Dispersiniai klėjai PVC, tekstilinėms dangoms. Be tirpiklių.



Aprašymas: Dispersiniai klėjai PVC dangoms. Vidaus darbams

Klėjai rekomenduojami klijuoti:

- ✓ PVC dangas, lygaus apatinio sluoksnio vinilo dangas, įskaitant ir dangas su tekstilniais pagrindais
- ✓ Tekstilės dangas su dauguma pagrindų
- ✓ Ant lanksčių tekstilinių izoliacinių paklotų
- ✓ Ant paruoštų, sugeriančių paviršių
- ✓ Gyvenamosiose bei komercinėse patalpose
- ✓ Ant vandeniui šildomų grindų

KE 418 klėjai :

- ✓ Lengvai tepami bei paskirstomi
- ✓ Trumpo laukimo
- ✓ Ilgo darbo laiko
- ✓ Itin gero pradimo sukibimo
- ✓ Stiprūs po galutinio sutvirtėjimo
- ✓ Be tirpiklių

UZIN KE 418 paruošti naudoti, vandens pagrindu dispersiniai klėjai. Itin trumpo laukimo ir ilgo darbo laiko klėjai.

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų būtina juos pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti dangą. Įsitinkite, kad gruntas ar išlyginamasis sluoksnis pilnai išdžiūvę.

Klijavimas:

1. Prieš klijuojant leiskite klijams aklimatizuotis.
2. Tepkite klijus tolygiai naudodami atitinkamą mentelę (žr. lentelę žemiau). Palikite klijus dalinai pradžiūti. Užtepkite klijų tiek, kiek suspėsite suklijuoti per darbo laiką. Suklijuokite dangą ir prispausdami užtikrinkite, kad neliktų oro pūslių po danga. Palaukite 20 min ir dar kartą atlikite tą patį, ypač dangos kraštuose.
3. Klijų likučius iš karto nuvalykite šiltu vandeniu.

Išėigos informacija

Danga	Mentelė	Išėiga, g/m ²
Lygaus pagrindo	A 1	300 – 350
Gruoblėto pagrindo	A 2	350 – 400

Svarbios pastabos:

- Nerekomenduojama lanksčių dangų klijuoti nepatyrusiems
- Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio. Atidarius rekomenduojama klijus sunaudoti kuo greičiau.
- Optimalios darbo sąlygos yra 18⁰C – 25⁰C. Pagrindo temperatūra ne mažesnė nei 15⁰C.
- Senų klijų likučiai privalo būti pašalinti. Jei jų pašalinti nepavyksta paviršių reikia išlyginti minimaliu išlyginamuoju sluoksniu (bent 2mm).
- Klijuojama danga privalo būti aklimatizuota pagal gamintojo reikalavimus.
- Privaloma laikytis priimtų lanksčiųjų grindų įrengimo normų. Tarkim, DIN 18 356.

Darbų sauga:

Klijai be tirpiklių. Nedegūs. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti. Mūvėti pirštines ar akinius nebūtina. Saugoti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Patekus klijams ant odos nuplaukite vandeniu bei muilu. Jei patektų klijai į akis, kuo skubiau jas praskalaukite vandeniu bei pasikonsultuokite su gydytoju. Klijų likučių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Susikaupusias klijų šiukšles reikia išpilti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.

Techninė informacija:

Pakuotė:	plastikinis kibiras.
Pakuotės svoris:	6 kg, 20 kg
Galiojimo laikas:	min. 12 mėn.
Spalva:	Kreminė
Išėiga:	apie 300-400g/m ² .
Darbinė temperatūra:	min. 15 ⁰ C.
Laukimo laikas:	10-15 min.*
Darbo laikas	~35 min.*
Galimos apkrovos po:	24-48 val.*
Siūlių virinimas po:	24-72 val.*
Pilnas sutvirtėjimas po:	3-4 dienų.

*- esant 20⁰C ir 65% santykinei drėgmei



Gamintojas: Uzin Utz AG, Dieselstrasse 3, 89079 Ulm, Vokietija

Tel: +49 (0)731 4097-0, Fax: +49 (0)731 4097-110

E-mail: info@uzin-utz.com URL <http://www.uzin.com>

Importuotojas: „Geros grindys“, UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius. www.gerosgrindys.lt