

# UZIN MK 200 1-komponento STP parketo klijai

## Kietai elastingi klijai medinėms grindims

Aprašymas: 1-komponento kietai elastingi, greitai sukimbantys ilgo darbo laiko, medinių grindų klijai. Riboja medienos deformacijų poveikį. Vidaus darbams.



Klijai rekomenduojami klijuoti:

- ✓ Vienetinių parketą;
- ✓ mozaikinių parketą;
- ✓ dvisluoksnį parketą;
- ✓ trisluoksnį parketą;
- ✓ 15-22 mm masyvo grindlentes;

Tinkami ant:

- ✓ Pakankamai tvirtų pagrindų;
- ✓ cemento bei kalcio sulfato pagrindų, betono;
- ✓ impregnuotų medžio drožlių plokščių;
- ✓ vandeniui šildomų grindų sistemų;
- ✓ visų medinėms grindims tinkamų paklotų.

MK 200 klijai :

- ✓ lengvai tepami bei formuojami;
- ✓ greitai sukimba;
- ✓ tolygiai pasiskirsto;
- ✓ kietai elastingi (EN 17 178);
- ✓ ilgas darbo laikas;
- ✓ lengvai pašalinami klijų likučiai;
- ✓ be tirpiklių;
- ✓ EMICODE EC1 R PLUS / labai mažai garuoja;

Nauja UZIN MK 200 PU prepolimerų su silanų technologija (STP) tobulai sujungia vienkomponenčių PUR bei silanų modifikuotų polimerų (MSP) technologijų privalumus. Elastingi bei itin stiprūs klijai iki minimumo sumažina medienos deformacijas. Dėl to, kokybiškai suklotos grindys ilgą laiką išlaikys paviršių vizualiai homogenišką.

1-komponento, nuo drėgmės tvirtėjantys STP klijai. Ypač paprasti naudoti. UZIN MK 200 tvirtėja pakankamai greitai, dėl to galima pradėti sekančius darbus gana anksti. Gaminio skvarbos bei greito sukibimo savybės leidžia grindų paviršių šlifuoti/lakuoti jau po 24 valandų.

### Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Dirbant su medinėmis dangomis ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų būtina juos pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti parketą. Porėtų, greitai džiūstančių bei šildomų pagrindų paviršius rekomenduojama gruntuoti 1-komponento UZIN PE 414 BiTurbo gruntu. Įvertinkite šio produkto džiūvimo laiką. Taip pat galima gruntuoti ir kitus paviršius norint pagerinti klijų sukibimą.

### Klijavimas:

1. Prieš klijuojant leiskite klijams aklimatizuotis. Atidarius kibirą, nuimkite apsauginę plėvelę, taip pat jei reikės nuimkite susidariusią klijų sluoksnį-plėvelę. Nemaišykite su bendra klijų mase.
2. Tepkite klijus naudodami mentelę. Netepkite klijų daugiau nei galite suklijuoti per 30 minučių. Pradėkite kloti parketo lenteles stipriai jas prispausdami prie pagrindo. Įsitikinkite, jog klijai pasiskirstę tolygiai.
3. Nepamirškite palikti 10-15mm tarpelius tarp sienų bei parketo iš visų pusių.

4. Klijų likučius iš karto nuvalykite naudodami švarią šluostę, jei reikės panaudokite UZIN Clean Box servetėles. Klijai nesunkiai nusivalo nepaliekant lokių žymių. Klijų išėiga apie 1kg/m<sup>2</sup>. Rekomenduojama naudoti B11 mentelę.

### Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 6 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio. Atidarius rekomenduojama klijus sunaudoti kuo greičiau.
- Minimalus išlyginamųjų mišinių storis 2 mm. Prieš klijuojant privalu įsitikinti, jog išlyginamasis sluosnis yra pilnai išdžiūvęs.
- Medienos drėgmė turi atitikti galiojančius standartus
- Optimalios darbo sąlygos yra 18<sup>0</sup>C – 25<sup>0</sup>C. Pagrindo temperatūra ne mažesnė nei 15<sup>0</sup>C. Santykinė oro drėgmė iki 75%. Rekomenduojama šlifuoti ir lakuoti po 48 val.
- Dėmesio! Suklojus netinkamos drėgmės parketą gali atsirasti dideli plyšiai arba parketas gali banguotis ar net iš vis atsiklijuoti.
- Privaloma laikytis priimtų medinių grindų įrengimo normų. Tarkim, DIN 18 356.

### Darbų sauga:

Klijai be tirpiklių. Nedegūs. Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. Klijam tvirtėjant į aplinką išgaruoja metanolio pėdsakai. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvėti pirštines ir akinius. Patekus klijams ant odos nuplaukite vandeniu bei muilu. Jei patektų klijai į akis, kuo skubiau jas praskalaukite vandeniu bei pasikonsultuokite su gydytoju. Naudokitės saugos taisyklėmis, esančiomis ant kibirų. Klijam sutvirtėjus jie pasidaro ekologiškai nekenksmingi – negaruoja ir neskleidžia kenksmingų medžiagų. EMICODE EC 1 R PLUS  
Susikaupusias klijų šiukšles reikia išpilti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.

#### Techninė informacija:

Pakuotė:	plastikinis kibiras.
Pakuotės svoris:	8 kg, 16 kg.
Galiojimo laikas:	min. 6 mėn.
Spalva:	pajūrio smėlio.
Išėiga:	apie 1000-1200g/m <sup>2</sup> .
Darbinė temperatūra:	min. 15 <sup>0</sup> C.
Klijavimo laikas:	30-40 min.*
Galima vaikščioti po:	12 val.*
Šlifuoti, lakuoti galima po:	24 val.*
Pilnas sutvirtėjimas po:	5-7 dienų.

\*- esant 20<sup>0</sup>C ir 65% santykinei drėgmei



Gamintojas: Uzin Utz AG, Dieselstrasse 3, 89079 Ulm, Vokietija

Tel: +49 (0)731 4097-0, Fax: +49 (0)731 4097-110

E-mail: [info@uzin-utz.com](mailto:info@uzin-utz.com) URL <http://www.uzin.com>

Importuotojas: „Geros grindys“, UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius. [www.gerosgrindys.lt](http://www.gerosgrindys.lt)