

UZIN MK 250 1-komponento STP parketo klijai

Kieti, ypač tvirti klijai medinėms grindims

Aprašymas: 1-komponento kieti, stipriai sukimbantys medinių grindų klijai. Ypač tinkami medžio masyvo grindims. Riboja medienos deformacijų poveikį. Vidaus darbams



UZIN ÖKOLINE



Klijai rekomenduojami klijuoti:

- ✓ masyvo grindlentes
- ✓ masyvo parketą;
- ✓ mozaikinių parketą;
- ✓ dvisluoksnį parketą;
- ✓ trisluoksnį parketą;
- ✓ egzotinių masyvo parketą ir t.t.

Tinkami ant:

- ✓ Pakankamai tvirtų pagrindų;
- ✓ cemento bei kalcio sulfato pagrindų, betono;
- ✓ impregnuotų medžio drožlių plokščių;
- ✓ vandeniui šildomų grindų sistemų;
- ✓ visų medinėms grindims tinkamų paklotų.

MK 250 klijai :

- ✓ lengvai tepami bei formuojami;
- ✓ greitai sukimba;
- ✓ itin ilgo darbo laiko;
- ✓ kieti, itin tvirto sukibimo (EN 14293);
- ✓ sumažina tempimo jėgas;
- ✓ lengvai pašalinami klijų likučiai;
- ✓ be tirpiklių;
- ✓ EMICODE EC1 R PLUS bei RAL UZ 113 / labai mažai garuoja;

UZIN MK 250, tai patys švariausi rinkoje klijai atitinkantys pačius aukščiausius sveiko patalpos vidaus klimato reikalavimus. Tai patvirtina ir RAL UZ 113 standartui atitinkančios savybės.

Nauja UZIN MK 250 PU prepolimerų su silanų technologija (STP) tobulai sujungia vienkomponenčių PUR bei silanų modifikuotų polimerų (MSP) technologijų privalumus. Elastingi bei itin stiprūs klijai iki minimumo sumažina medienos deformacijas. Dėl to kokybiškai suklotos grindys ilgą laiką išlaikys paviršių vizualiai homogenišką.

1-komponento, nuo drėgmės tvirtėjantys STP klijai. Ypač paprasti naudoti. UZIN MK 250 tvirtėja pakankamai greitai, dėl to galima pradėti sekančius darbus gana anksti. Gaminio skvarbos bei greito sukibimo savybės leidžia grindų paviršių šlifuoti/lakuoti jau po 48 valandų.

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus, nuriebalintas ir be įtrūkimų. Dirbant su medinėmis grindimis ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų, trūkumus būtina pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti parketą. Sukibimą mažinantys ir/ar nepritvirtinti prie pagrindo elementai, tokie kaip klijų, dažų, mišinių ar panašūs likučiai turi būti pašalinti. Gruntavimas ant pagrindų atitinkančių reikalavimus nėra privalomas, tačiau rekomenduojamas sukibimui bei išėgai pagerinti. Naudoti reikėtų [UZIN PE 414 Turbo](#) gruntą.

Klijavimas:

1. Prieš klijuojant leiskite klijams aklimatizuotis. Atidarius kibirą, nuimkite apsauginę plėvelę, taip pat jei reikės nuimkite susidariusią klijų sluoksnį-plėvelę. Nemaišykite su bendra klijų mase.

2. Tepkite kljus naudodami mentelę. Netepkite kljų daugiau nei galite suklijuoti per 30 minučių. Pradėkite kloti parketo lenteles stipriai jas prispausdami prie pagrindo. Įsitinkinkite, jog kljai pasiskirstę tolygiai.
3. Nepamirškite palikti 10-15mm tarpelius tarp sienų bei parketo iš visų pusių.
4. Kljų likučius iš karto nuvalykite naudodami švarią šluostę, jei reikės panaudokite UZIN Clean Box servetėles. Kljai nesunkiai nusivalo nepaliekant lokių žymių. Kljų išeiga apie 1-1,2 kg/m². Rekomenduojama naudoti B11 mentelę.

Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas ne mažesnis nei 6 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio. Atidarius rekomenduojama kljus sunaudoti kuo greičiau.
- Optimalios darbo sąlygos yra 18⁰C – 25⁰C. Pagrindo temperatūra ne mažesnė nei 15⁰C. Santykinė oro drėgmė iki 75%. Rekomenduojama šlifuoti ir lakuoti po 48 val.
- Minimalus išlyginamųjų mišinių storis 2 mm. Prieš klijuojant privalu įsitikinti, jog išlyginamasis sluosnis yra pilnai išdžiūvęs.
- Dėmesio! Suklojus netinkamos drėgmės parketą gali atsirasti dideli plyšiai arba parketas gali banguotis ar net iš vis atsiklijuoti.
- Privaloma laikytis priimtų medinių grindų įrengimo normų. Tarkim, DIN 18 356.

Darbų sauga:

Klijai be tirpiklių. Nedegūs. Stenkitės, kad kljai nepakliūtų į akis ar ant odos. Kljams tvirtėjant į aplinką išgaruoja metanolio pėdsakai. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvėti pirštines ir akinius. Patekus kljams ant odos nuplaukite vandeniu bei muilu. Jei patektų kljai į akis, kuo skubiau jas praskalaukite vandeniu bei pasikonsultuokite su gydytoju. Naudokitės saugos taisyklėmis, esančiomis ant kibirų. Kljams sutvirtėjus jie pasidaro ekologiškai nekenksmingi – negaruoja ir neskleidžia kenksmingų medžiagų. EMI CODE EC 1
Susikaupusias kljų šiukšles reikia išpilti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.

Techninė informacija:

Pakuotė:	plastikinis kibiras.
Pakuotės svoris:	16 kg.
Galiojimo laikas:	min. 6 mėn.
Spalva:	Rausvai ruda.
Išeiga:	apie 1000-1200g/m ² .
Darbinė temperatūra:	min. 15 ⁰ C.
Klijavimo laikas:	30-45 min.*
Galima vaikščioti po:	12 val.*
Šlifuoti, lakuoti galima po:	48 val.*
Pilnas sutvirtėjimas po:	5-7 dienų.

*- esant 20⁰C ir 65% santykinėi drėgmei



Gamintojas: Uzin Utz AG, Dieselstrasse 3, 89079 Ulm, Vokietija

Tel: +49 (0)731 4097-0, Fax: +49 (0)731 4097-110

E-mail: info@uzin-utz.com URL <http://www.uzin.com>

Importuotojas: „Geros grindys“, UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius. www.gerosgrindys.lt