


# UZIN MK 95 parketo klijai

Kietai elastingi klijai didelio formato medinėms grindims

Aprašymas: 1-komponento PUR kietai elastingi parketo klijai tinkami klijuoti įvairių rūšių parketams, ypač didelio formato medinėms grindims. Vidaus darbams.



Klijai rekomenduojami klijuoti:

- ✓ masyvo 15-22mm grindis;
- ✓ įvairias daugiasluoknius parketus
- ✓ daugiasluoksnes parketlentes

MK 95 klijai :

- ✓ Lengvai formuojami
- ✓ Tolygiai pasiskirsto
- ✓ Truputį putojantys
- ✓ Kietai elastingi (EN 14293)
- ✓ Be tirpiklių
- ✓ EMICODE EC1 R / labai maža emisija

## Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Dirbant su medinėmis grindimis ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų būtina juos pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti parketą.

## Klijavimas:

1. Prieš klijuojant leiskite klijams aklimatizuotis. Atidarius, jei paviršiuje yra susiformavusi plėvelė, nuimkite ją, nesumaišykite su likusia klijų mase.
2. Pradėkite kloti parketo lenteles stipriai jas prispausdami prie pagrindo. Užtikrinkite, tolygų klijų pasiskirstymą po parketu.
3. Nepamirškite palikti 10-15mm tarpelius tarp sienų bei parketo iš visų pusių.
4. Klijų likučius iš karto nuvalykite naudodami švarią šluostę, jei reikės panaudokite UZIN Clean Box servetėles. Klijai nesunkiai nusivalo nepaliekant lokių žymių. Vėliau klijus galima nuvalyti tik mechaniniu būdu.

Klijų išeiga apie 1 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>. Rekomenduojama naudoti B11 mentelę.

## Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Optimalios saugojimo sąlygos 10-20°C. Stenkitės klijų tarą laikyti uždarytą.
- Optimalios darbo sąlygos yra 18°C – 25°C. Santykinė oro drėgmė 55-65%.
- Atsargiai: Suklojus netinkamos drėgmės parketą gali atsirasti dideli plyšiai arba parketas gali banguotis ar net iš vis atsiklijuoti.
- Esant optimalioms sąlygoms šlifuoti ar lakuoti parketą galima po 24 val.

## Darbų sauga:

Klijai be tirpiklių. Nedegūs. Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvėti pirštines ir akinius. Patekus klijams ant odos nuplaukite

vandeniu bei muilu. Jei patektų klijai į akis kuo skubiau jas praskalaukite vandeniu bei pasikonsultuokite su gydytoju. Naudokitės saugos taisyklėmis, esančiomis ant kibirų. Klijams sudžiūvus jie pasidaro ekologiškai nekenksmingi – negaruoja ir neskleidžia kenksmingų medžiagų. EMICODE EC 1 PLUS. Susikaupusias klijų šiukšles reikia išpilti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.

Techninė informacija:

Pakuotė:	Metalinis kibiras.
Pakuotės svoris:	16 kg
Galiojimo laikas:	6 mėn.
Spalva:	pajūrio smėlio.
Išeiga:	apie 1000-1200g/m <sup>2</sup> .
Darbinė temperatūra:	min. 15 <sup>0</sup> C.
Darbo laikas:	30 min.
Galima vaikščioti:	po ~ 12 val.
Šlifuoti, lakuoti galima po:	po ~ 24 val.



Gamintojas: Uzin Utz AG, Dieselstrasse 3, 89079 Ulm, Vokietija

Tel: +49 (0)731 4097-0, Fax: +49 (0)731 4097-110

E-mail: [info@uzin-utz.com](mailto:info@uzin-utz.com) URL <http://www.uzin.com>

Importuotojas: „Geros grindys“, Verkių g. 44, Vilnius. [www.gerosgrindys.lt](http://www.gerosgrindys.lt)