

UZIN RK 33 medinių grindų jungimui

Dispersiniai (D3) jungiamieji klijai plaukiojančioms grindims



Aprašymas: Dispersiniai klijai plaukiojančioms grindims, turinčioms įlaidą/išdrožą, sujungti. Vidaus darbams.

Klijai rekomenduojami jungti:

- ✓ medinės grindis;
- ✓ laminuotas grindis;
- ✓ drožlių plokštės.

RK 33 klijai :

- ✓ Greitai džiūstantys
- ✓ Stiprus galutinis sukibimas
- ✓ Šiek tiek elastingi
- ✓ Geras atsparumas vandens poveikiui
- ✓ Klasifikacija D3
- ✓ Be tirpiklių

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Dirbant su medinėmis grindimis ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų būtina juos pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti parketą.

Klijavimas:

1. Nupjaukite patį klijų buteliuko galiuką kampu.
2. Užtepkite klijus ant viršutinio jungimo paviršiaus arba į sujungimo vidų, tuomet sujunkite grindų plokštes, jei reikia jas pakalkite atitinkama kaladėle. Patepus tinkamą kiekį klijų, jų šiek tiek turėtų išsispausti į paviršių.
3. Klijų likučius iš karto nuvalykite naudodami švarią šluostę, jei reikės panaudokite UZIN Clean Box servetėles. Klėjai nesunkiai nusivalo nepaliekant lokių žymių.
4. Nepamirškite palikti 10-15mm tarpelius tarp sienų bei parketo iš visų pusių.

Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Saugoti nuo šalčio.
- Optimalios darbo sąlygos yra 18°C – 25°C. Santykinė oro drėgmė 55-65%.

Darbų sauga:

Klijai be tirpiklių. Nedegūs. Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvėti pirštines ir akinius. Patekus klijams ant odos nuplaukite vandeniu bei muilu. Jei patektų klijai į akis kuo skubiau jas praskalaukite vandeniu bei pasikonsultuokite su gydytoju. Susikaupusias klijų šiukšles reikia išpilti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.

Techninė informacija:

Pakuotė:	Minkštas plastikinis buteliukas.
Pakuotės svoris:	810 g
Galiojimo laikas:	12 mėn.
Spalva:	Balti, bespalviai kai išdžiūsta.
Išėiga:	5-30g/m priklausomai nuo jungties dydžio.
Darbinė temperatūra:	min. 15°C.
Darbo laikas:	5-10 min.
Galutinis sutvirtėjimas:	po 1-2 d.

Gamintojas: Uzin Utz AG, Dieselstrasse 3,
89079 Ulm, Vokietija
Tel: +49 (0)731 4097-0, Fax: +49 (0)731 4097-110
E-mail: info@uzin-utz.com URL
<http://www.uzin.com>
Importuotojas: „Geros grindys“, UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius.
www.gerosgrindys.lt

