

Wicanders W 240 kontaktiniai klijai vandens pagrindu

Techninė informacija

Panaudojimas: Dispersiniai kontaktiniai klijai klijuojamoms kamštinėms plytelėms klijuoti. Nedengtomis, alyvuotoms ir lakuotoms kamštinėms dangoms be padengimo iš apačios. Tinkami pagrindai – betoniniai, cementiniai, mediniai ar net jau pritvirtintos kitos grindų dangos. Taip pat tinkami kamštinėms sienoms klijuoti bei kiliminėms laiptų pakopoms tvirtinti.

- Savybės:**
- Be tirpiklių*
 - Itin stiprus ir staigus sukibimas
 - Itin žema medžiagų emisija**
 - Vaikščioti galima iškart po suklijavimo
 - Tinkami šildomoms grindims

* be tirpiklių pagal BAuA TRGS 610; ** itin maža emisija atininkanti EMICODE EC1 PLUS klasę.

Techniniai duomenys:

Klijų sudėties pagrindas:	latekso/akrilo dispersija
Valymo priemonė:	vanduo, prieš sudžiūnant klijams
Padengimo būdas:	su trumpaplaukiu vėliūro voleliu ar A1-A3 mentele, tepami abu paviršiai
Išėiga:	nemažiau 250 g/m ² klijuojant grindis; kitam panaudojimui 150-650g/m ² priklausomai nuo padengimo būdo, paviršiaus ir dangos
Džiūvimo laikas:	apie 30-45 min. ant įgeriančių paviršių; Apie 60-90 min. ant neįgeriančių paviršių
Suteptų paviršių kljavimas:	ne anksčiau nei po 60min ir ne vėliau nei po 3val.
Laikymo temperatūra:	+5 ⁰ C iki +25 ⁰ C, jautrūs šalčiui
Laikymo periodas:	apie 12 mėn. kambario temperatūroje
GISCODE:	D1
EMICODE:	EC1 PLUS

Pagrindai: Pagrindai bei patalpos klimatas turi atitikti DIN 18365 normų reikalavimus. Pagrindas turi būti lygus, sausas, tvirtas, be įtrūkimų, dulkių, purvo, riebalų ar kitų sukibimą silpninančių medžiagų. Jau esančios grindų dangos turi būti tvirtai pritvirtintos bei be jokių paviršinių apsaugos priemonių/padengimų. Nelygūs pagrindai turi būti išlyginti atitinkamomis priemonėmis. Nenukrypkite nuo šių priemonių panaudojimo instrukcijų.

Naudojimas: Gerai suplakite prieš naudojimą. Tepkite kljus voleliu tolygiai ir vienalyčiu sluoksniu, nepalikite balų. Įsitikinkite, kad užteptas klijų sluoksnius yra vienalytis, nepalikite neužteptų vietų. Klijams pradžiūvus, turėtumėte matyti vienodo blizgumo klijų sluoksni. Kai tik abu paviršiai bus sausi ir permatomi, galite klijuoti plyteles prie pagrindo, pakaldami

guminiu plaktuku per visą paviršių, tam kad plytelės tvirtai sukibtų su pagrindu. Suklijuotos plytelės tinkamos vaikščiojimui. Nedengtos grindų plytelės gali būti šlifuojamos ir lakuojamos po 24 val. Kamštines plyteles galima iš anksto (dieną prieš) sutepti klėjais ir jas palikti. Klojimo dieną pakaks sutepti pagrindą ir po 60-90min bus galima klijuoti. Kitais atvejais klijuoti plyteles galima ne anksčiau nei po 120min.

Svarbu: Nenaudokite klijų žemesnėje nei +15⁰C temperatūroje. Šaltu periodu skirkite pakankamai laiko klėjams bei kamštinėms plytelėms sušilti prieš pradėdant klojimo darbus. Užtikriname aukštą savo gaminių kokybę. Visi duomenys yra surinkti bei išbandyti per daugiametę praktiką bei paruoštą pagal įprastas sąlygas. Medžiagų įvairovė ir įvairios patalpų sąlygos, nepriklausomos nuo mūsų, turėtų atitikti šiame dokumente pateiktas normas, tam kad išvengti reklamacijų. Grindų dangų ir pagrindų instrukcijomis taip pat turėtumėte vadovautis. Visuomet galite kreiptis į mūsų atstovus dėl papildomos informacijos.