

TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS

Paruoštas naudojimui gruntas

UZIN PE 360 PLUS

Dispersinis gruntas įgeriantiems, išlyginamiesiems ir betoniniams pagrindams.

Panaudojimas

UZIN PE 360 PLUS yra greitai džiūstantis gruntas, kuris yra naudojamas ant įgeriančių mineralinių pagrindų prieš atliekant išlyginamuosius pagrindo darbus. Gruntas gerai įsigeria į pagrindą, taip pat turi plėvelės formavimo savybes. Skirtas vidaus darbams.



UZIN ÖKOLINE



Veikia kaip gerinantis sukibimą gruntavimas ant grindų:

- Ant įgeriančių pagrindų (cementinių išlyginamųjų mišinių; cementinių, gipsinių remontinių mišinių; betono);
- Ant kalcio sulfato išlyginamųjų mišinių, gipso pluošto plokščių;
- Prieš darbą su UZIN cementiniais ir kalcio sulfato remontiniais mišiniais;
- Kaip greitos statybos sistemos komponentas;
- Ant vandeniui šildomų pagrindų;
- Naudojant kėdes su ratukais pagal DIN EN 12 529;
- Esant didelėms apkrovoms gyvenamose, visuomeninėse ir industrinėse patalpose.

Veikia kaip gerinantis sukibimą gruntavimas ant sienų:

- Cemento tinko, kalkių tinko ir gipso kartono plokščių.

Produkto pranašumai / savybės

UZIN PE 360 PLUS pasižymi paprastu ir greitu darbu ant įgeriančių pagrindų.

Sudėtis: polimerinės dispersijos, surišančios neputojančios medžiagos, konservantai, vanduo.

- Paruoštas naudojimui;
- Gali būti purškiamas;
- Maža išėiga;
- Greitas džiūvimas;
- Mažina pagrindo įgeriamumą;
- Be tirpiklių;
- EMICODE EC 1 PLUS / labai maža emisija;
- RAL-UZ 113 / saugus aplinkai, nes labai maža emisija.

Techninė informacija:

- Pakuotė: Patogi naudojimui iš plastiko / kartono
Įpakavimas: 5 kg; 10 kg
Galiojimo laikas: mažiausiai 12 mėn.
Spalva skysta / sausa: melsva pieno / permatoma
Išėiga: 80 - 150 g/m²
Darbinė temperatūra: min. 10°C grindų
Džiūvimo laikas: 30 – 60 minučių*
- Esant 20°C temperatūrai ir 65% santykinei drėgmei.
žr. „Panaudojimo lentelė“



UZIN PE 360 PLUS užtikrina aukščiausią įmanomą saugumo lygį nuo cheminių medžiagų emisijos, tai prisideda prie sveiko patalpos klimato. Gaminys turi „Blue Angel“ žymę, pabrėžiančią itin mažą grindų dangų klijų ir kitų klojimo medžiagų emisiją pagal RAL-UZ 113.

UZIN PE 360 PLUS

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti lygus, tvirtas, stiprus, sausas, be įtrūkimų ir švarus nuo medžiagų tokių kaip alyvos riebalai, kurios mažina sukibimą. Cementiniai ir kalcio sulfato pagrindai turi būti nušlifuoti ir nusiurbti. Ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančias normas ir esant abejonoms kreiptis dėl techninės konsultacijos.

Sukibimą mažinantys ir/ar netvirti prie pagrindo elementai, tokie kaip klijų, dažų, mišinių ar panašūs likučiai turi būti pašalinti šepetiais, šlifuojant, frezuojant. Likusios dulkės nuodugnai nusiurbiamos. Užneštą ant pagrindo gruntą gerai išdžiovinkite. Būtina atsižvelgti į naudojamų produktų informacines nuorodas - rekomendacijas.

Apdirbimas:

1. Prieš panaudojimą leiskite gruntui aklimatizuotis, gerai suplakite.
2. Užneškite gruntą tolygiai, sočiai ant pagrindo su UZIN nailoniniu pliušiniu voleliu (art.nr: 9394) arba trumpaplaukiu ėriuko vilnos voleliu. Venkite balų.
3. Įrankius po darbų plaukite su vandeniu.

Panaudojimo lentelė:

Cementinis išlyginamasis mišinys ant:	Išėiga	Džiūvimo laikas
Cementinių pagrindų, betono	80-150 g/m ²	ap. 30 min.*
Kalcio sulfato pagrindų, betono gipso pagrindu, tinko	80-120 g/m ²	ap. 60 min.*
Silpnai įgeriančių, tankių pagrindų	80-120 g/m ²	ap. 60 min.*

Gipsinis išlyginamasis mišinys ant:	Išėiga	Džiūvimo laikas
Kalcio sulfato pagrindų, betono gipso pagrindu	80-120 g/m ²	ap. 30 min.*

- Esant 20°C temperatūrai ir 65% santykinėi drėgmei.

Svarbios pastabos

- Sandėliavimo laikas 12 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Nesunaudoto grunto tarą sandariai uždarykite, grunto likučius kaip galima greičiau sunaudokite. Leiskite gruntui aklimatizuotis kambario temperatūroje prieš pradėdamas darbus.
- Optimalios darbo sąlygos yra 15°C - 25°C., pagrindo temperatūra virš 15°C ir santykinė oro drėgmė ne daugiau kaip 65%. Maža temperatūra ir aukšta santykinė oro drėgmė prailgina, aukšta temperatūra ir maža santykinė oro drėgmė sutrumpina džiūvimo laiką.
- Nivelijuojant pagrindą išlyginamaisiais mišiniais keliais sluoksniais, turi būti atliktas tarpinis gruntavimas su UZIN PE 360 PLUS, tarp kiekvieno sluoksnio jam pilnai išdžiūvus. Antro nivelijuojamo sluoksnio storis negali viršyti pirmojo sluoksnio storio.
- Nivelijuojant pagrindą su išlyginamaisiais mišiniais, kurių storis virš 10 mm yra naudojamas Epoksidinis gruntas, pvz. UZIN PE 460 ar PE 480, pabarstant ngruntuotą pagrindą kvarciniu smėliu.
- Netinkamas naudojimui ant pagrindų turinčių klijų likučių, tirpstančių vandenyje (pvz. sulfatiniai klijai), taip pat bituminių klijų likučių.
- Netinkamas naudojimui kaip gruntas su parketinėmis klijais.
- Reikia atsižvelgti į profesines ir technines galiojančias grindų montavimo darbų normas, taip pat nacionalines šalyje galiojančias normas (pvz. EN, DIN, VOB, O-Norm, SIA ir tt.). Į šiuos standartus ir informacinius lapus rekomenduojama atkreipti ypatingą dėmesį:
 - DIN 18 365 „Grindų montavimo darbai“, O-Norma B 2236;
 - DIN 18 356 „Parketo montavimo darbai“, O-Norma B 2218;
 - TKB – informacinis lapas „ Pagrindo įvertinimas ir paruošimas grindų dangai ir parketo klojimo darbams“;
 - BEB – informacinis lapas „ Pagrindo įvertinimas ir paruošimas“.

Darbo ir aplinkos sauga

GISCODE D1 – be tirpiklių pagal TRGS 610. Rekomenduojama papildomai naudoti apsauginį odos kremą. Saugoti vaikams nepasiekiamose vietose. Darbo metu gerai vėdinkite patalpas, dirbant venkite valgyimo, gerimo ir rūkymo. Patekus į akis ar ant odos nedelsiant tas vietas gerai nuplaukite vandeniu. Neleiskite grunto likučiams patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Įrankiai po panaudojimo iškart plaunami su vandeniu ir muilu.

EMICODE EC 1 PLUS – „labai maža emisija“ – patikrinta ir suklasifikuota atitinkant GEV normas. Pagal šios dienos duomenis gruntas negaruoja ir neskleidžia kenksmingų medžiagų (VOC). Gruntui išdžiūvus jis patampa bekvapiu, ekologiškai ir fiziologiškai nekenksmingu.

Utilizacija

Grunto likučius surinkite ir kaip galima greičiau panaudokite. Likučiams negalima leisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Tuščios talpos yra perdirbamos. Talpos su grunto likučiais išmetamos į specialius statybinėms atliekoms skirtus konteinerius, prieš tai leidžiant grunto likučiams ore sukietėti.



Gamintojas: UZIN Utz AG, Dieselstrasse 3, 89079 ULM, Vokietija
Tel: +49 (0)731 4097-0, Fax: +49(0)731 4097-110
E-mail: info@uzin-utz.com URL <http://www.uzin.com>

Importuotojas: UAB Medžio apdaila, "Geros grindys", UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius
www.gerosgrindys.lt