

UZIN MK 92 S

2 komponentų PUR universalūs parketo klijai


Aprašymas: 2 komponentų parketo klijai tinkami klijuoti įvairių rūšių parketams ant visų parketui naudojamų pagrindų rūšių.

Klijai rekomenduojami klijuoti:

- ✓ Vienetinį parketą;
- ✓ 10mm masyvų parketą;
- ✓ masyvo grindlentes;
- ✓ trisluoksnį parketą;
- ✓ visų medžio rūšių;
- ✓ egzotinį masyvo parketą ir t.t.

Tinkami pagrindai:

- ✓ Cementiniai, Kalcio Sulfato ar betonas
- ✓ Naujos, gerai pritvirtintos drožlių plokštės, kaip OSB 2 – OSB 4
- ✓ Gipso plaušo plokštės
- ✓ Išlyginamieji mišiniai pritaikyti grindims
- ✓ Šildomos grindys integruotos į pagrindą.



MK 92 S klijai :

- ✓ Lengvai formuojami;
- ✓ tolygiai pasiskirsto;
- ✓ kieti pagal ISO 17 178;
- ✓ nesideformuoja;
- ✓ universalūs;
- ✓ be tirpiklių;
- ✓ EMICODE EC1 PLUS / labai mažai garuoja.

UZIN MK 92 S parketo klijai – be tirpiklių ir be vandens, greitai sukimbantys techniškai tinkami bet kokiems parketams bei tinkami klijuoti ant dažniausiai naudojamų pagrindų.

Puiki, ekonomiška alternatyva tinkama visų rūšių parketams klijuoti ant visų naudojamų pagrindų. Šlifuoti parketą galima jau po 6 valandų, tai greičiausiai tvirtėjantys klijai.

Pagrindo paruošimas:

Pagrindas turi būti išlygintas, tvirtas, švarus ir be įtrūkimų. Dirbant su medinėmis dangomis ypatingai svarbu kruopščiai įvertinti pagrindą pagal galiojančius standartus. Pagrindui neatitinkant reikalavimų būtina juos pašalinti ir tik tada pradėti klijuoti parketą. Porėtus paviršius rekomenduojama gruntuoti UZIN PE 460 gruntu. Taip pat galima gruntuoti ir kitus paviršius norint pagerinti klijų sukibimą.

Klijavimas:

1. Prieš klijuojant leiskite klijams aklimatizuotis. Sumaišykite dervą su kietikliu kaip parodyta ant pakuotės . Būtina labai gerai išmaišyti, nes blogai sumaišyti klijai gali neprilipti. Tepkite klijus naudodami mentele. Netepkite klijų daugiau nei galite suklijuoti per 40-60 minučių.
2. Pradėkite kloti parketo lenteles stipriai jas prispausdami prie pagrindo. Užtikrinkite, tolygų klijų pasiskirstymą po parketu.
3. Nepamirškite palikti 10-15mm tarpelius tarp sienų bei parketo iš visų pusių.
4. Klijų likučius iš karto nuvalykite naudodami švarią šluostę, jei reikės panaudokite UZIN Clean Box servetėles. Išvalykite įrankius iš karto po naudojimo. Sudžiūvę klijai sunkiai nusivalo. Klijų išeiga apie 0,8 - 1,2 kg/m². Rekomenduojama naudoti B11 mentele.

Svarbios pastabos:

- Sandėliavimo laikas 6 mėn. originalioje pakuotėje laikant vėsioje, sausoje vietoje. Optimalios saugojimo sąlygos 10-20°C. Stenkitės klijų tarą laikyti uždarytą.
- Optimalios darbo sąlygos yra 18°C – 25°C. Santykinė oro drėgmė 55-65%.
- Minimalus išlyginamųjų mišinių storis 2 mm. Prieš klijuojant privalu įsitikinti, jog išlyginamasis sluosnis yra pilnai išdžiūvęs.
- **Dėmesio!** Suklojus netinkamos drėgmės parketą gali atsirasti dideli plyšiai arba parketas gali banguotis ar net iš vis atsiklijuoti.
- Esant optimalioms sąlygoms šlifuoti ar lakuoti parketą galima po 6 val.

Darbų sauga:

Klijai be tirpiklių. Nedegūs. Komponentas A: nereikalauja specialios apsaugos ar atsargos priemonių. Komponentas B: Sudėtyje yra Difenilmetano diizocianatas. Kenksmingas gausiai įkvėpus. Dirginantis akis, kvėpavimo takus, odą. Yra pavienių duomenų apie kancerogeninį garų poveikį. Stenkitės, kad klijai nepakliūtų į akis ar ant odos. Klijuojant, rekomenduojama patalpą vėdinti, mūvėti pirštines, akinius, pasitepti apsauginiu kremu. Patekus klijams ant odos gausiai nuplaukite vandeniu bei muilu. Jei patektų klijai į akis kuo skubiau jas praskalaukite vandeniu bei pasikonsultuokite su gydytoju. Naudokitės saugos taisyklėmis, esančiomis ant kibirų. Klijuojant sudžiūvus jie pasidaro ekologiškai nekenksmingi – negaruoja ir neskleidžia kenksmingų medžiagų. EMICODE EC 1 PLUS.

Susikaupusias klijų šiukšles rekomenduojama išpilti į specialų statybinėms atliekoms skirtą konteinerį.

Techninė informacija:

Pakuotė:	plastikinis kibiras.
Pakuotės svoris:	6 kg / 10 kg.
Galiojimo laikas:	12 mėn.
Spalva:	pajūrio smėlio.
Išėiga:	apie 800-1200g/m ² .
Komponentų maišymo santykis:	A:B 7,8:1 pagal svorį.
Darbinė temperatūra:	min. 15°C.
Darbo laikas:	40-60 min.
Vaikščioti galima po:	2 val.
Šlifuoti, lakuoti galima po:	6 val.
Pilnas sutvirtėjimas po:	3-5 dienų.



Gamintojas: Uzin Utz AG, Dieselstrasse 3, 89079 Ulm, Vokietija

Tel: +49 (0)731 4097-0, Fax: +49 (0)731 4097-110

E-mail: info@uzin-utz.com URL <http://www.uzin.com>

Importuotojas: UAB Medžio apdaila, „Geros grindys“, UAB Medžio apdaila, Verkių g. 44, Vilnius.

www.gerosgrindys.lt